




RODACH I 35

Paropropusna vodonepropusna folija prilagodljiva na razne vrste pokrovnih materijala. Paropropusna vodonepropusna folija je inovativni proizvod koji štiti vaš dom od vlage i omogućuje kontroliranu cirkulaciju zraka, čineći ga suhim i zdravim.



- HR - TROSLOJNA PAROPROPUSNA KROVNA FOLIJA
- BIH - TROSLOJNA PAROPROPUSNA KROVNA FOLIJA
- DE - 3-LAGIGE HOCHDIFUSIONSOFFENE UNTERDECKBAHN
- EN - 3-PLY VAPOUR PERMEABLE, POLYPROPYLENE UNDERLAY FOR PITCHED ROOFS
- SK - 3-VRSTVOVA PAROPRIEPUSTNA POISTNA HIDROIZOLACIJA
- PL - TROJWARSTWOWA, POLIPROPLENOWA MEMBRANA DACHOWA
- HU - 3-RÉTEGO POLIPROPILEN, PÁRAÁTERESZTO TETO ALÁTÉTFÓLIA
- RO - FOLIE DE DIFUZIE DIN POLIPROPILEN, TRIPLUSTRATIFICATA

Tehničke specifikacije



Sve informacije su u skladu sa trenutnim stanjem našeg tehničkog iskustva za vrijeme proizvodnje. Rezervirana prava za tehničke izmjene. Uvjeti prodaje i dostave su primjenjivi.

Širina	EN 1848-2	1,5 m (+/- 0,5%)
Dužina role	EN 1848-2	50 m (-0/+2%)
Masa po jedinici površine	EN 1849-2	135 g/m² (+/- 10%)
Reakcija na vatru	EN ISO 11925-2	Class E
Otpornost na vodu (2 kPa)	EN 1928	Class W1
- nakon umjetnog starenja	EN 1296 / EN 1928	Class W1
Otpornost na kidanje - u uzdužnom smjeru	EN 12310-1	130 N (+50;-50)
Otpornost na kidanje - u poprečnom smjeru	EN 12310-1	140 N (+50;-50)
Vlačna čvrstoća - u uzdužnom smjeru	EN 12311-1	230 N/50mm (+60;-60)
Vlačna čvrstoća - u poprečnom smjeru	EN 12311-1	120 N/50mm (+40;-40)
- nakon umjetnog starenja - u uzdužnom smjeru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1	180 N/50mm (+50;-50)
- nakon umjetnog starenja - u poprečnom smjeru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1	90 N/50mm (+40;-40)
Istezanje pri prekidu - u uzdužnom smjeru	EN 12311-1	80 % (+40;-40)
Istezanje pri prekidu - u poprečnom smjeru	EN 12311-1	150 % (+50;-50)
- nakon umjetnog starenja - u uzdužnom smjeru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1	70 % (+30;-30)
- nakon umjetnog starenja - u poprečnom smjeru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1	120 % (+50;-50)
S _d	EN ISO 12572	0,02 m (+0,03;-0,01)
Temperaturno područje primjene	—	-30 : 80 °C
Opasne tvari	—	NPD